




## MATERIALEDATABLAD 20

KE-nr.	<b>GWA200</b>			
Materiale	<b>High Dust Capacity-polyestervæv antistatisk</b>			
Konstruktion	<b>Varmefixeret, krympe- og permeabilitetsstabiliseret</b>			
Vægt	<b>g/m<sup>2</sup></b>	325	<b>(%) -/+5</b>	EN-ISO 5077
Tykkelse	<b>mm</b>	0,6	<b>(%) -/+10</b>	EN-ISO 12127:1997
Permeabilitet	<b>m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>/h/120 Pa</b>	200	<b>(%) -7/+19</b>	EN-ISO 9237:1995
Trækstyrke	<b>Kæde/Skud N</b>	2700 / 1100	<b>(%) -/+10</b>	EN-ISO 13934-1
Rivestyrke	<b>Kæde/Skud N</b>	70 / 40	<b>(%) -/+10</b>	EN-ISO 13937:2
*Udskilningsgrad/filterklasse		M6		EN 779:2012
*Støvbæreevne (DHC)	<b>g (250/350/450 Pa)</b>	11/19/28		EN 779:2012
**Krympning ved vask	<b>% ved 40°C</b>	0,5		EN-ISO 5077
Driftstemperatur max./min.	<b>°C</b>	80/-45		
Selvantændelsestemperatur	<b>°C</b>	508		
Vandoptagelse	<b>% ved 90% RF</b>	0,4		
Elektrostatisk modstand	<b>Ohm</b>	≤ 2 x 10 <sup>3</sup>		DIN 54345-1
Renrumsklassifikation		N/A		ISO-14644-1
Brandhæmmende		B-S1-d0 Ja		EN-13501 UL 2518 NFPA 90 A
Smeltepunkt	<b>°C</b>	254		
Ældningsbestandighed		Særdeles god		
Resistens mod vibrationer, bevægelser		Særdeles god		
Resistens mod opløsningsmidler		Særdeles god		
Resistens mod syrer		God		
Resistens mod baser		Middel		
Resistens mod oxydationsmidler, lys mv.		Særdeles god		
Oeko-Tex®		Godkendt		Standard 100
Cradle to Cradle®		N/A		



Kvalitetsgrader: Særdeles god - God - Middel - Mindre god - Uegnet

\*KE-måling \*\*Vasket og tørret efter KE Fibertecs anvisninger

Dette dokument og informationer herpå er KE Fibertecs ejendom. Det må ikke kopieres eller bruges af andre uden skriftlig tilladelse af KE Fibertec.

12/2024

